

**ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА  
ДИБЕНЗО-24-КРАУН-8 МЕТОДАМИ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ  
КАЛОРИМЕТРИИ И ИК СПЕКТРОСКОПИИ**

*O. A. Раевский, B. P. Соловьев, L. B. Говоркова*

В связи с возросшей в последнее десятилетие практической значимостью макроциклических полидентатных соединений резко возрос и интерес к исследованию их структуры [1]. Выявлению некоторых деталей строения вещества может способствовать изучение полиморфизма как следствия различных внутри- и межмолекулярных взаимодействий. Это явление необходимо учитывать при изучении термодинамики комплексообразования. Нам известны только две публикации, посвященные полиморфизму соединений этого класса [2, 3].

При изучении комплексообразования дibenzo-24-краун-8 (I) выяснилось, что результаты исследования полиморфизма соединения (I) [2] являются неполными и неточно объясненными. Настоящая работа посвящена получению полиморфных модификаций соединения (I) и определению значений их температур и энタルпий плавления. Кроме того, обсуждены различия в ИК спектрах этих модификаций.

Различные сочетания фазовых переходов вещества (I) в интервале температур 350—385 К (см. таблицу), обнаруживаемые при нагревании и охлаждении вещества с различными скоростями, могут свидетельствовать о полиморфизме этого соединения в согласии с данными работы [2]. Основным доводом в пользу такого объяснения наблюдаемых эффектов является установленная в настоящей работе возможность проведения многократных взаимопревращений твердых  $\alpha$ -,  $\beta$ - и  $\gamma$ -форм вещества без потери в весе и с воспроизведением количественных значений температур и энталпий переходов. Таким образом получены три полиморфные модификации соединения (I) и охарактеризованы условия взаимопереводов этих полиморфных форм (см. таблицу). В отличие от работы [2], по нашим данным, с температурой плавления  $375.39 \pm 0.14$  К существуют не две, а только одна полиморфная форма ( $\beta$ ) вещества (I). Энталпия плавления этой формы равна  $52.25 \pm 1.23$  кДж/моль. При 354.1 К происходит превращение  $\gamma$ -формы в  $\beta$ -форму без плавления. Энталпия перехода  $\gamma \rightarrow \beta$  составила 16.6 кДж/моль. Изменением скоростей нагрева образцов  $\gamma$ -модификации в широком интервале от 12 до 1200 К/ч не удалось избежать твердофазного превращения  $\gamma \rightarrow \beta$  и зафиксировать плавление исходной  $\gamma$ -модификации, т. е. при указанных условиях постоянно

**Способы получения полиморфных модификаций и их смесей  
для дibenзо-24-краун-8 (I)**

Условия получения полиморфных модификаций и их смесей	Образующиеся полиморфные модификации
Кристаллизация соединения (I) при охлаждении его бензольного раствора: насыщенного при 330 К насыщенного при 330 К, вылитого в жидкий азот насыщенного при 298 К и содержащего затравку $\alpha + \beta + \gamma$	$\alpha + \beta + \gamma$ $\alpha + \beta$ $\gamma^a$
Кристаллизация расплава: охлаждение с $v$ 60—300 К до 293—298 К выдерживание $\geq 2$ ч при 355—365 К замораживание в жидким азоте и отогрев до 293—298 К Выдерживание $\geq 20$ мин при 375 К смеси $\alpha + \beta$ или $\alpha + \beta + \gamma$	$\beta^b$ $\alpha + \beta$ $\alpha + \beta$ $\alpha^b$

Приложение. а) Температура перехода  $\gamma \rightarrow \beta$  354.1 К, энталпия процесса  $\gamma \rightarrow \beta$  16.6 кДж/моль. б) Температура плавления  $375.39 \pm 0.14$  К, энталпия плавления  $52.25 \pm 1.23$  кДж/моль. в) Температура плавления  $381.41 \pm 0.14$  К, энталпия плавления  $37.45 \pm 1.13$  кДж/моль.


фиксировалось плавление  $\beta$ -формы соединения (I). Авторы работы [2] также обнаружили твердофазный переход  $\gamma \rightarrow \beta$  в области 351—354 К, однако они ошибочно считали равными 375.5 К температуры плавления  $\beta$ - и  $\gamma$ -форм. Кроме  $\beta$ - и  $\gamma$ -формами нами была обнаружена более термодинамически стабильная полиморфная модификация ( $\alpha$ ) вещества (I) (т. пл.  $381.41 \pm 0.14$  К,  $\Delta H_{\text{пл.}} = 37.45 \pm 1.13$  кДж/моль). Переход  $\gamma \rightarrow \alpha$ , минуя  $\beta$ -форму, не зафиксирован. Охлаждение расплава с различными скоростями не приводит к образованию даже незначительных ( $\leq 1\%$ ) количеств  $\gamma$ -формы. Превращение  $\alpha$ - в  $\beta$ -форму и наоборот происходит довольно легко, в то время как  $\gamma$ -полиморфную модификацию удалось получить только осторожной перекристаллизацией из бензола на холodu в присутствии затравки вещества (I), содержащей кристаллы  $\gamma$ -формы. О способе получения затравки вещества (I), содержащего кристаллы  $\gamma$ -формы, и о других возможных превращениях полиморфных модификаций соединения (I) указано в таблице. Выше 631 К становится заметным термопадение соединения (I).

Калориметрически оценена чистота исследуемого соединения (I) на примере  $\beta$ -формы с помощью техники непрерывного медленного нагревания до плавления с использованием модифицированной формулы Вант-Гоффа [4]. Вычисленное содержание примесей в продукте (I) не превышает 0.87 мол %. Более чистыми оказались образцы вещества (I), полученные перекристаллизацией с использованием процедуры б (см. экспериментальную часть). Температура плавления  $\beta$ -формы, экстраполированная на беспримесное вещество, составила 376.53 К. Возможные систематические погрешности в величинах температур и энталпий плавления  $\alpha$ - и  $\beta$ -форм могут быть обусловлены главным образом примесями, поскольку для высокочистых эталонов металлов In, Sn и Ga эти величины совпадали со справочными данными [5] с точностью до  $\pm 1.5\%$  по энталпии и до  $\pm 0.01\%$  по температуре.

Полиморфные модификации могут различаться на молекулярном уровне конформацией молекул, возможной их ориентацией в пространстве и межмолекулярным взаимодействием. Для оценки этих различий для соединения (I) нами использованы ИК спектры полученных в чистом виде полиморфных модификаций  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$ . Наиболее заметные различия в спектрах модификаций соединения (I) наблюдаются в областях 1000—1400 и 2600—3100  $\text{cm}^{-1}$  (см. рисунок). Область 2600—3100  $\text{cm}^{-1}$ , в которой проявляются валентные колебания C—H, уже отчасти была предметом обсуждения в работе [2]. Однако известно, что полосы поглощения этих колебаний в кристаллических образцах часто являются расщепленными за счет раз-

личных межмолекулярных взаимодействий. Поэтому, хотя наблюдаемые различия спектров модификаций соединения (I) в этой области достаточно существенны, по ним все же трудно судить о характере структурных различий.

Согласно данным работ [6–8], в области 1000–1300  $\text{см}^{-1}$  проявляются антисимметричные валентные колебания С—О—С, а также симметричные и антисимметричные колебания О—C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>—О. В работе [6] продемонстри-



ИК спектры полиморфных модификаций дibenzo-24-краун-8: 1 —  $\alpha$ , 2 —  $\beta$ , 3 —  $\gamma$ .

рована чувствительность частот этих колебаний к конформационному состоянию молекул, содержащих полиэтиленгликоловые и катехольные фрагменты. Приведенные на рисунке спектры показывают, что для всех модификаций соединения (I) характерны полосы поглощения в области 1100  $\text{см}^{-1}$ , которые, возможно, соответствуют транс-гомо-транс-конформации полиэтиленгликоловых фрагментов. Наличие в ИК спектрах полос поглощения при 1082, 1122–1133  $\text{см}^{-1}$  может свидетельствовать о реализации и других конформаций.

Что касается взаимной ориентации атомов кислорода при фенильных кольцах и полиэтиленгликоловых фрагментов, наиболее простая ситуация реализуется предположительно в  $\alpha$ -модификации, в спектре которой наблюдается по одной полосе  $\nu_s$  и  $\nu_{as}$  О—C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>—О. Присутствие в спектрах  $\beta$ - и  $\gamma$ -модификаций заметного поглощения при 1243  $\text{см}^{-1}$ , возможно, свидетельствует о наличии иной ориентации указанных фрагментов. Во всяком случае, приведенные различия в ИК спектрах трех модификаций могут рассматриваться в качестве признаков конформационной подвижности звеньев макроцикла (I).

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Калориметрические измерения проведены с использованием дифференциального сканирующего калориметра Setaram DSC-111. Для оценки чистоты вещества (I) образцы нагревались со скоростью  $v$  4 К/ч до плавления. Для определения температур и энталпий фазовых превращений

использовались образцы массой 30—40 мг ( $v$  12 и 60 К/ч). Все образцы находились в запаянных стеклянных ампулах. В качестве эталонов использовались металлы In, Sn и Ga марок ОСЧ с содержанием примесей менее 0,01 мол % (30—80 мг,  $v$  12 К/ч).

ИК спектры поглощения регистрировались на спектрофотометре Perkin—Elmer PE-283 В. Пасты, полученные растиранием вещества (I) с гексахлорбутадиеном (запись спектров в области 1200—4000 см<sup>-1</sup>) или с вазелиновым маслом (запись спектров в области 300—1200 см<sup>-1</sup>), помещались между пластинами KRS-5.

Очистку дibenзо-24-краун-8 (I) марки Ч с содержанием примесей  $\approx 5$  мас% проводили методом дробной перекристаллизации из бензола. Бензол марки «чистый для УФ спектроскопии» был высушен над предварительно прокаленными при 520 К молекулярными ситами 3 Å и перегнан. При 315 К бензол насыщали соединением (I) и после кристаллизации при охлаждении  $\approx 20$  мас% вещества (I) отфильтрованные кристаллы промывали растворителем и высушивали на воздухе (процедура *a*). Дробную перекристаллизацию проводили и другим способом с выделением очищаемой фракции вещества из маточного раствора после кристаллизации  $\approx 80$  мас% вещества (I) (способ *b*). Способы *a* и *b* повторяли 4 раза.

## Выводы

Для дibenзо-24-краун-8 выделены три полиморфные модификации  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  и охарактеризованы условия взаимопревращений этих полиморфных форм. Наиболее термодинамически стабильная модификация  $\alpha$  обнаружена впервые. Определены температуры и энталпии плавления  $\alpha$ - и  $\beta$ -форм. Обсуждены различия в ИК спектрах полиморфных модификаций.

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] Synthetic Multidentate Macrocyclic Compounds/Ed. Izatt R. M., Christensen J. J. — New York; San-Francisco; London: Academic Press, 1978, p. 207—243.
- [2] Stott P. E., McCausland C. W., Parish W. W. — J. Heterocyclic Chem., 1979, vol. 16, p. 453—455.
- [3] Пинчук А. М., Засорина В. А., Штепанек А. С., Рожкова З. З., Солотнов А. Ф., Раевский О. А. — ЖХО, 1983, т. 53, с. 2012—2015.
- [4] Thermal Analysis. Theory. Instrumentation. Applied Sciences. Industrial Applications/Ed. Wiedemann H. G. — Basel; Boston; Stuttgart: Birkhäuser Verlag, 1980, vol. 1, p. 87—92.
- [5] Термодинамические свойства индивидуальных веществ/Под ред. Глушко В. П. — М.: Наука, 1981, т. 3, кн. 1, с. 169, 189; 1979, т. 2, кн. 1, с. 294.
- [6] Ogawa J., Ohta M., Sakakibara M., Matsura M., Madara I., Shimanouchi T. — Bull. Chem. Soc. Japan, 1977, vol. 50, p. 650—660.
- [7] Урба В. А., Кетене В. И., Шална В. В., Йонайтис Г. П. — Литовский физический сборник, 1971, т. 11, с. 295—301.
- [8] Marjit D., Bishui P. K., Banerjee S. B. — Indian J. Phys., 1972, vol. 46, p. 49—51.